



BANGKIRAI

Abmessung: 145/25mm

sortierte Ware

grob/fein geriffelt

Technische Daten

Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 d.h. lange Lebensdauer. Hart und Reibungsfest, feinrissig, wenig splitternd, keine chemische Behandlung notwendig. Farbe hell bis mittelbraun, zuweilen leicht gelblich, mit der Zeit bildet sich eine feine silbrig-graue Patina. Trocknungsschwund sehr hoch, Verzug mittelmässig. Keine Wuchsfehler, etwas Splint an den Kanten. Kleine Wurmlöcher (Pinholes-Durchmesser 1-1,5mm) sind eine typische Eigenschaft, verursacht durch Insekten, die nur im lebenden Baum aktiv sind (=Nassholzbohrer). Inhaltsstoffe/Gerbsäure (cfr. Eiche) bauen nicht nur die Resistenz auf, können aber durch Regen in Form einer braunen Flüssigkeit herausgewaschen werden; der direkte, ungeschützte Kontakt zu verputzten und anderen hochwertigen Wänden/Böden ist zu vermeiden!

Bei höhergelegener Verlegung sind Entwässerung/Regengulli/Fallrohre vorzusehen. Nur Edelstahlverschraubung !

Der Eisenkontakt verursacht blau-schwarze Verfärbungen und sollte grundsätzlich vermieden werden, da die Inhaltsstoffe aus Eisen korrodieren. Flecken ggf. mit Oxalsäure/heissem Wasser entfernen.

